

Skalflex Multispartel®

Cementbaseret, hvid spartelmasse



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Multispartel® er en spartelmasse med god vedhæftning og en stor rækkeevne, baseret på hvid cement.

Skalflex Multispartel® er fugthærdende og vandfast. Derfor kan den anvendes på fugtige underlag, hvor akryl- og PVC-baserede spartelmasser giver problemer.

Skalflex Multispartel® krakelerer ikke i forbindelse med hærdning. Minimalt svind, selv ved tykke lag.

Diffusionsåben – tillader murværket at ånde.

Anvendelsesområder

Til alle typer spartelopgaver udendørs og indendørs.

Skalflex Multispartel® kan anvendes udendørs på mineralske underlag. Indendørs kan den anvendes på både tidligere malede og mineralske underlag.

For helt glat overflade, skal overfladen slibes med sandpapir inden for 7 døgn.

Ved opfyldning af store huller er det en fordel at tilsætte 20% ovntørret kvartssand (0,3-0,6 mm).

Pladesamlinger m.m. forstærkes med glasfibernet.

Opblanding

Blandes i forholdet ca. 0,3 liter rent, koldt vand pr. 1 kg Skalflex Multispartel®. Vandmængden reguleres efter arbejdsopgave og ønske til konsistens.

Vandet hældes i blandespan og pulveret tilsættes under oprøring. Der blandes med langsomtgående blander eller murske.

Ønskes en kornet overflade, f.eks. i forbindelse med reparation på vandskuret væg, kan der i opblandingen tilsættes en passende mængde kvartssand (max. 20%).

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rengjort, fast og bæredygtigt.

Sugende underlag skal forvandes med rent vand inden spartelmassen påføres.

Påføring

Skalflex Multispartel® påføres med stålbræt eller spartel. Efter påføring skal spartelmassen tørre i nogle minutter, før der glattes med svamp. Opblandet spartelmasse skal anvendes inden 2 timer.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.



Skalflex · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

www.skalflex.dk



Skalflex Multispartel®

Teknisk data

Opblanding:	Ca. 0,3 liter rent, koldt vand pr. 1 kg Skalflex Multispartel®
Forbrug:	Afhænger af underlag og lagtykkelse
Massefylde:	0,85 g/cm³
Vedhæftning:	3,00 MPa på beton
Hærdeperiode:	28 døgn ved +20°C
Overmalbar:	Indendørs efter ca. 7 døgn Udendørs efter ca. 28 døgn
Døgntemperatur:	Min. +5°C
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Mal-kode:	00-4 (1993)

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.



FARE

- H315 Forårsager hudirritation.
 H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
 P305+P351+P338
 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 P405 Opbevares under lås.

Chromatindhold:
 Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg pr. kg ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato.
 Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.




20 kg, DB-nr: 5344207


10 kg, DB-nr: 5344206

4 kg, DB-nr: 5344168


Anvendelsesmuligheder




Spartling af samlinger m.m.




Spartling af murhuller



Glatspartling af strukturvæg



Reparation i forb. med renovering



Glatspartling af loft før filtopsætning



Skalflex · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

www.skalflex.dk